

ENVIROTECH PP180

BÂCHE FLEX SANS PVC 180G/M²

Caractéristiques et avantages

- Bâche légère et résistante, 100 % sans PVC
- Propriétés autonettoyantes et résistantes aux intempéries
- Applications : Bannières extérieures, caissons lumineux déroulants, graphismes d'exposition

Impression

- Le matériau doit atteindre la température ambiante et un taux d'humidité relative d'environ 50 % avant impression.
- Veillez à ce que le matériau soit exempt de poussière, de saleté et d'électricité statique. Nous recommandons l'utilisation de gants lors de la manipulation.
- Effectuez un test d'impression avant la production en série.
- Les rouleaux de 3,2 m et plus sont enroulés la face imprimable vers l'intérieur.
- Compatible avec les imprimantes UV-C.
- Pour une résistance optimale aux rayures, laissez sécher les impressions pendant 24 heures après l'impression.
- Peut être ourlé et convient aux soudures à haute fréquence, à air chaud ou par coin chaud.

Stockage

- Nous recommandons de conserver le matériau dans son tube d'origine et sous son emballage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservation jusqu'à 2 ans dans son emballage d'origine.
- Stockage entre 20°C et 25°C avec une humidité relative de 50 %.

Lamination

- Ce matériau ne nécessite pas de lamination. Toutefois, si l'utilisateur décide d'appliquer une lamination liquide, il lui incombe de réaliser des tests préalables.



| Caractéristiques | Résultat |
|---------------------------|----------------------|
| Poids fini | 180 g/m ² |
| Blancheur | 90 % |
| Résistance à la rupture | |
| Chaîne | 770 N/5 cm |
| Trame | 525 N/5 cm |
| Résistance à la déchirure | |
| Chaîne | 150 N/5 cm |
| Trame | 76 N/5 cm |

| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
|--------------|--------------|---------------|
| ISB275753 | 3200 | 100 |

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.