

FICHE TECHNIQUE

GENERAL FORMULATIONS 212 TRAFFIC GRAFFIC®

VINYLE MAT POUR MURS ET SOLS, COLLE FORTE ENLEVABLE 85 MIC

Caractéristiques et avantages

- Le GF 212 est un vinyle calandré polymère blanc mat de 3,4 mil, doté d'un adhésif enlevable transparent à base de solvant, spécialement formulé pour adhérer aux moquettes commerciales tout en assurant un retrait propre et facile.
- Son liner 90# layflat garantit une excellente stabilité dimensionnelle, même en conditions variées, et facilite l'application des visuels grand format.
- Conçu pour l'impression numérique grand format, ce film est compatible avec les encres Solvant, Éco-Solvant, Latex et UV.



FILM	
Type de film	Vinyle polymère blanc
Épaisseur du film	86 microns (3,4 mil) (+/- 10%)
Poids du film	120 g/m ²
Brillance (60°)	< 20
Opacité	93%
Résistance à la traction	SD ≥ 3000 N/m ST ≥ 2600 N/m
Allongement	SD ≥ 90 ST ≥ 150
Stabilité dimensionnelle (FTM 14)	SD ≤ 0,40 mm ST ≤ 0,10 mm
ADHÉSIF	
Type d'adhésif	Acrylique à base de solvant
Épaisseur de l'adhésif	0,7 - 0,9 mil / 18 - 23 microns
Couleur de l'adhésif	Transparent
Force d'adhésion sur acier inoxydable (15 min)	3,0 lb/po 13 N/25 mm
Force d'adhésion sur acier inoxydable (24 h)	4,5 lb/po 13 N/25 mm
DOUBLURE (LINER)	
Poids du liner	90 # / 145 g/m ²
Type de liner	Kraft blanc, enduction PE sur les 2 faces
Épaisseur du liner	6,7 mil / 170 microns
Force de libération à 300"/min	50 g/2"
PERFORMANCES	
Température d'application	≥ +4 °C
Température de service	-40 °C à 82 °C
Durée de vie en stockage	1 an
Conditions de stockage	21 °C / 50 %
Durabilité en extérieur	N/A
Retrait	Jusqu'à 6 mois

FICHE TECHNIQUE

GENERAL FORMULATIONS 212 TRAFFIC GRAFFIC®

VINYLE MAT POUR MURS ET SOLS, COLLE FORTE ENLEVABLE 85 MIC

APERÇU DU PRODUIT	USAGE	TYPES D'ENCRE
APPLICATION Application humide • Application à sec Lamination Montage Découpe à l'emporte-pièce • Marquage à chaud Découpe thermique • Découpe à plat	<ul style="list-style-type: none">• Publicité en point de vente / PLV Revêtement mural Covering / Habillage Vitrines• Signalétique au sol Effet translucide Flotte de véhicules• Signalétique générale• Intérieur (courte durée) Extérieur (courte durée) Extérieur (longue durée)	<ul style="list-style-type: none">• Solvant• Éco-solvant• Latex• UV polymérisable• Sérigraphie• Offset (UV polymérisable) Offset (conventionnel)
SUPPORTS Moquette à faible épaisseur (faible hauteur de fibres/tissage serré)		

FAQ

- Ce produit nécessite-t-il une lamination ?
Oui. Seul, ce vinyle n'est pas un "Traffic Graphic". Le GF 212 doit être associé à une lamination adaptée pour garantir une surface antidérapante.
- Quels sont les laminats compatibles avec le GF 212 ?
- Nous proposons plusieurs laminations conçues pour être utilisés avec le GF 212, notamment :
 - GF 211
 - GF 109
 - GF 213
 - GF 217

Chacun de ces laminations dispose d'une certification UL garantissant leur résistance au glissement.

- Peut-on laisser le visuel sur la moquette plus de 6 mois ?
Oui, l'adhésif assurera une bonne tenue au-delà de 6 mois. Cependant, avec le temps, le tack augmentera, rendant le retrait du visuel plus difficile.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.