

FICHE TECHNIQUE

GENERAL FORMULATIONS 799

FILM DÉPOLI POLYMÈRE POUR VITRAGE, ADHÉSIF PERMANENT TRANSPARENT 80 MIC

Caractéristiques et avantages

- Le GF 799 est un film polymère PVC dépoli de 80 microns, doté d'un adhésif acrylique permanent à base de solvant, appliqué sur un liner en papier siliconé couché d'un côté (135 g/m²). Ce film PVC offre une excellente stabilité dimensionnelle.
- Spécialement conçu pour la décoration de vitrages à moyen et long terme, ce film effet sablage ou verre dépoli givré est idéal pour une application sur fenêtres et miroirs. Il est enduit d'un adhésif sensible à la pression à base de solvant, permettant une pose humide facilitée.
- Le GF 799 est également imprimable avec des encres solvant et éco-solvant, garantissant une excellente tenue face aux solvants et assurant une qualité d'impression optimale. Il est particulièrement adapté aux surfaces planes, courbes et légèrement ondulées.
- Lorsqu'il est correctement appliqué, il ne laisse aucun résidu d'adhésif après retrait.



ÉPAISSEUR	
Épaisseur de film	80 microns (+/- 10%)
Épaisseur du liner	Excellente
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Durabilité en extérieur	5-7 ans
Adhérence sur acier inoxydable	7 N/25 mm (FTM01) Les valeurs sont indicatives et peuvent varier. Effectuez des tests pour une utilisation spécifique.
Résistance à l'humidité	Bonne
Résistance aux solvants	Bonne
Stockage	Durée de conservation d'un an, entre 10°C et 20°C avec une humidité relative de 30 à 50%
Formats disponibles	<ul style="list-style-type: none">• 1220 mm x 50 m• 1370 mm x 50 m• 1550 mm x 50 m
Recommandations	S'assurer que l'impression est parfaitement sèche avant la lamination. Nous conseillons un temps de séchage d'au moins 48 heures après impression.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.