

## KINETIX® FS260 FILM FERREUX BLANC MAT PP 0,26 MM

### Caractéristiques et avantages

- Film ferreux sur base polypropylène, conçu pour les applications magnétiques.
- Facile à poser, repositionner et retirer sans laisser de résidus.
- Idéal pour des applications en intérieur, notamment pour des promotions temporaires en points de vente.

### Stockage

- Conserver scellé et à l'abri de la lumière directe.
- Température de stockage : entre 10°C et 35°C, avec une humidité relative entre 20% et 70%.
- Durée de conservation : 12 mois dans des conditions optimales.
- Utiliser dans le mois suivant l'ouverture pour garantir des performances optimales.

### Impression

- Avant impression, laisser le matériau atteindre la température ambiante et une humidité relative de 60 %.
- Éliminer toute poussière, saleté ou charge électrostatique. Manipuler avec des gants pour éviter les contaminations.
- Vérifier que les composants de l'imprimante ne sont pas magnétiques afin d'assurer une bonne alimentation du matériau.
- Réaliser un test d'impression avant toute production.
- Compatible avec les encres solvant, éco-solvant, latex et UV-C.

### Application

- Éviter des variations quotidiennes de température supérieures à 20°C et d'humidité dépassant 30 % pour prévenir toute altération du matériau.
- S'assurer que la surface d'application et le matériau sont parfaitement propres avant la pose.
- Vérifier que l'ensemble de la surface du film est bien en contact avec le support récepteur afin d'éviter tout soulèvement du visuel.



Caractéristiques	Résultat
Force d'attraction magnétique	≥ 3,5 g/cm <sup>2</sup>
Épaisseur totale	248 mic (-/+ 25)
Poids	320 g/m <sup>2</sup> (-/+32)
Indice de blancheur	80 - 90
Brillance (60°)	3 - 8
Opacité	100%
Résistance à l'eau	Moyenne à élevée

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
INM100250	1070	50
INM100253	1270	50
INM100256	1600	50

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.