

KINETIX® MS600

ROULEAU MAGNÉTIQUE BLANC MAT 0,6 MM

Caractéristiques et avantages

- Produit sans plomb
- Peut être plié et tordu sans perdre ses propriétés magnétiques
- Facile à percer, découper aux ciseaux, au cutter ou à l'emporte-pièce
- Applications : Supports publicitaires pour promotions en magasin de courte durée

Stockage

- Conserver dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière
- Stockage recommandé jusqu'à 2 ans dans l'emballage d'origine
- Température idéale : entre 20°C et 25°C, avec une humidité relative de 50 %

Impression

- Le matériau doit être à température ambiante avec une humidité relative d'environ 50 % avant impression
- Veillez à le garder propre et exempt de poussière, de saleté et d'électricité statique
- Il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation
- Vérifiez que l'imprimante possède un chemin de transport non ferreux pour assurer un bon passage du matériau
- Faites un test d'impression avant un tirage final
- Compatible avec : Encre solvant, éco-solvant, latex et UV-C

Application

- Assurez-vous que la surface et le matériau sont propres avant l'application
- Veillez à ce que toute la surface du matériau soit bien en contact avec le support pour éviter tout décollement des visuels

Caractéristiques	Résultat
Épaisseur totale	600 microns
Poids	1,8 kg/m ²
Force d'adhérence	30 ~ 32 g/cm ²
Propriétés magnétiques — Br	1691 Gs
Propriétés magnétiques — Br	1286 Oe
Propriétés magnétiques — Br	1969 Oe

Code produit	Largeur (mm)	Longueur (mm)
INM100130	1000	20
INM100133	1200	20

Nous appliquons une politique d'amélioration continue et nous nous réservons le droit de modifier les produits et spécifications en conséquence, sans préavis. Toute information communiquée, oralement ou par écrit, est fournie à titre indicatif et de bonne foi, mais ne constitue ni une condition contractuelle ni une partie d'un contrat. Nous déclinons toute responsabilité en cas de variations, y compris pour les pertes directes, indirectes ou consécutives. Il incombe au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu et d'assumer tous les risques et responsabilités liés à la sélection, l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les produits.